

ANTIOXI 1270

Preventivo de Oxidación con Desplazamiento de Agua

HT-ANTIOXI1270-1806A Rev.01 ENE-25

DESCRIPCIÓN

El **ANTIOXI 1270** es un preventivo de oxidación excepcionalmente estable en condiciones húmedas, en especial donde queda en las piezas una solución alcalina, ácida o emulsión de refrigerante. Proporciona un efecto duradero donde el enjuague no siempre es completo.

El **ANTIOXI 1270** desplaza y separa el agua, deja una película protectora transparente muy delgada. Proporciona protección bajo techo hasta 12 meses, especialmente cuando las piezas están empacadas.

BENEFICIOS

- Fácil de aplicar- desplaza y separa el agua.
- Estabilidad excepcional (aún en condiciones ácidas o alcalinas)
- Alto Punto de Inflamación
- Excelente protección a la humedad
- Se remueve fácilmente
- No contiene bario

PROPIEDADES

Tipo de película	Delgada, aceitosa transparente
Temperatura de Inflamación	> 72°C
Espesor de película	0.1 de pulgada
Rendimiento	46.6 m2/l
Método de aplicación	Inmersión, aspersión, brocha
Tiempo de secado	2 - 4 horas
Tipo de protección	Humedad alta, eliminación de huellas digitales
% No Volátiles	12
Compatibilidad con metales	Todos los metales

APLICACIÓN

El **ANTIOXI 1270** es especialmente adecuado para aplicaciones: Baleros, árbol de levas, cigüeñales, sierras, tubos son piezas que provienen de operaciones de maquinado, lavadoras, o procesos de electro plateado, pavonado y colocadas después en el baño del preventivo de oxidación, el agua es desplazada y separada en el depósito. Las piezas recubiertas con el preventivo quedan debidamente protegidas.

ANTIOXI 1270

Preventivo de Oxidación con Desplazamiento de Agua

HT-ANTIOXI1270-1806A Rev.01 ENE-25

PRESENTACIÓN

El **ANTIOXI 1270** se envasa en cubetas de 19 litros, tambores metálicos con 168Kg (200 litros).

ALMACENAJE Y MANEJO

En caso de tener temperaturas ambientales debajo de los 18°C, el producto puede presentar nubosidades blanquecinas/capa superficial, esta es una condición normal que se puede presentar debido a la naturaleza del producto mas no afecta el desempeño del mismo. En este caso es recomendable aclimatar/calentar un poco el producto.

Mantenga los tambores cerrados para eliminar la contaminación.

En condiciones normales el **ANTIOXI 1270** tiene una vida de almacenamiento máximo de 12 meses.

Almacenar bajo techo a temperaturas menores a 45°C. La exposición a altas temperaturas puede causar variaciones en la apariencia, en tal caso, agitar antes de usarse.

Intemperie

No
recomendada

Desplazamiento de Agua

Pasa

Humedad en paneles pulidos

Mínimo 30 días

Separación de agua

Pasa

SEGURIDAD E HIGIENE

No hay riesgos a la salud o a la seguridad cuando el **ANTIOXI 1270** se almacena, usa y desecha conforme a las instrucciones dadas en la hoja de seguridad del producto.

INFORMACIÓN ADICIONAL

USO RECOMENDADO

Rápido desplazamiento y separación de agua después de después del maquinado lavado, enjuagado o limpieza en tambor rotatorio. Rotación entre plantas de piezas empacadas.

GARANTÍA

La información contenida en esta hoja de datos técnicos es considerada correcta y es proporcionada para su consideración, investigación y verificación. No se expresa o implica garantía debido al hecho de que el empleo de nuestro producto se encuentra fuera de nuestro control. La información concerniente al uso de los productos EQUIMSA no debe tomarse como recomendación para infringir ninguna patente. 02/25